

Pakendamiseks vajalikud materjalid/seadmed

- 1) HEAT³ EasyPack™ pakendid on valmistatud vähemalt 178 mic (7 Mil) paksusest kõrge-kvaliteetsest (esmakordselt kasutatavast toormaterjalist) UV-kindlast termokahanevast kilest.

Kile parameetrid:

- * Tensile strength (PSI) mõlemas suunas (MD ja TD) vähemalt 2500PSI
- * Elongation at break (%) mõlemas suunas (MD ja TD) vähemalt 600%
- * Yield stress (PSI) mõlemas suunas (MD ja TD) vähemalt 1300PSI
- * Dart Drop (g) vähemalt 600g
- * Puncture resistance (N) vähemalt 150N

- 2) Liistud - pakendi kinnitamiseks kasutatavad liistud võiksid olla vähemalt 1" x 2" (u.2,5cm x 5cm) ja niiskusega mittepaisuvad (ei lõhuks ennast ja kinnituskruve).
- 3) Liistu kinnitamiseks kasutatavad korrosioonivastased kruvid/naelad : Liistu paksus x >2,5
- 4) Akudrell või naelapüstol
- 5) Kuumseade (soovitav võimsus vähemalt 60 kW) + kuumseadme pikendus (>180cm)
- 6) Teibid – aukude parandamiseks/ keeviste stopper-teipimiseks.
PS! Soovitame kasutada UV-kindlat teipi, kui pakendi soovitatav kaitseperiood on pikem, kui 3 kuud.
- 7) Redel, tööplatvorm või tõstuk
- 8) Veekindel püsimarker – pakendialuste ohtude märkimiseks pakendile
- 9) Nuga kile lõikamiseks – soovitame DS-007 vahetatavate teradega kilelõikamise nuga
- 10) Turvavahendid (rakmed, köied jms.)

www.heat3.eu

Pack it